

3M™ Sonnenschutzfilm Prestige 90 Exterior

Produktbeschreibung

Der **3M Sonnenschutzfilm Prestige 90 Exterior** wurde für Applikationen auf der Aussen Seite von Glasscheiben entwickelt. Einfallende Infrarotstrahlen werden im Gegensatz zu herkömmlichen Sonnenschutzvorrichtungen von dem Film absorbiert und reflektiert.

Der **3M Sonnenschutzfilm Prestige 90 Exterior** ist auf Grund seiner Nano-Technologie fast glasklar; die Ansicht eines Gebäudes wird dadurch nicht verändert. Trotz der sehr hohen Lichttransmission verfügt der **3M Sonnenschutzfilm Prestige 90 Exterior** über sehr gute Sonnenschutzigenschaften. Zudem werden schädliche UV-A- und UV-B-Strahlen, die Hauptursache von Bleichschäden, zum größten Teil reduziert.

3M Sonnenschutzfilme führen zu einer spürbaren Hitzereduzierung und schaffen ein ausgeglichenes Raumklima. Vor allem in Sommermonaten werden Klimaanlage entlastet und dadurch Energiekosten eingespart!

Der **3M Sonnenschutzfilm Prestige 90 Exterior** verfügt über eine äusserst geringe Reflexion nach außen sowie nach innen – speziell auch in der Dämmerung.

Der zähelastische Spezialfilm verhindert zusätzlich Verletzungen durch umherfliegende Splitter bei Glasbruch.

Eine **Kantenversiegelung** ist bei Anwendungen des **3M Sonnenschutzfilms Prestige 90 Exterior** auf vertikaler Verglasung nicht notwendig, es sei denn, der Film ist einer dauerhaften Belastung durch z. B. stehendes Wasser oder Schnee ausgesetzt. Bei horizontalen oder schrägen Verglasungen wird eine Kantenversiegelung mit dem **3M™ Marine Silikon 3200** empfohlen.

Weitere Eigenschaften (auf 6 mm Klarglas)

Metallfreie Multi-Layer-Technologie

Abgewiesene Sonnenenergie

im 60° Winkel: 44 %

Infrarot Rückweisung: 97 %

Blendreduktion 0 %

UV-A-Reduktion: 99,9 %

Aufbau des Films

Dicke: 0,058 mm / 58 µm

Farbe: transparent

Trägermaterial: Polyester

Klebstoff: Spezial Acrylat

Kratzfeste Oberflächenvergütung

3M Prestige Sonnenschutzfilme werden nass verlegt. Die Endhaftung wird nach ca. 8-10 Tagen erreicht bei 18 °C (Trockenzeit).

Reinigung

3M Prestige Sonnenschutzfilme können 30 Tage nach ihrer Installation mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln gereinigt werden, sofern sie keine Scheuermittel enthalten. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche synthetische Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

3M Prestige Sonnenschutzfilme dürfen nie trocken gereinigt werden.

Bitte beachten Sie unsere ausführliche Pflegeanweisung.

Leistungsdaten

| Glasart | Filmtyp | Abschirmgrad (Shading Coefficient gemäß ASTM E-903) | Sichtbares Licht | | | g-Wert im Durchschnitt | Abgewiesene Sonnenenergie im Durchschnitt | Selektivität* |
|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---|---------------|
| | | | Reflektion außen | Reflektion innen | Transmission | | | |
| Einfachverglasung | | | | | | | | |
| klar | ohne Film | 0,94 | 8 % | 8 % | 88 % | 82 % | 18 % | 1,07 |
| | Prestige 90 Exterior | 0,74 | 9 % | 5 % | 88 % | 64 % | 36 % | 1,37 |
| getönt | ohne Film | 0,69 | 5 % | 5 % | 50 % | 60 % | 40 % | 0,83 |
| | Prestige 90 Exterior | 0,58 | 7 % | 4 % | 53 % | 50 % | 50 % | 1,06 |
| Isolierverglasung | | | | | | | | |
| klar | ohne Film | 0,81 | 14 % | 14 % | 78 % | 70 % | 30 % | 1,10 |
| | Prestige 90 Exterior | 0,64 | 16 % | 10 % | 78 % | 56 % | 44 % | 1,39 |
| getönt | ohne Film | 0,55 | 8 % | 8 % | 45 % | 48 % | 52 % | 0,94 |
| | Prestige 90 Exterior | 0,47 | 9 % | 7 % | 47 % | 41 % | 59 % | 1,15 |

*Die Selektivität berechnet sich aus dem Verhältnis der Lichttransmission zum g-Wert. Je näher dieser Wert an der Zahl 2 liegt, desto besser.

Allgemeiner Hinweis:

Alle hier enthaltenen Angaben und/oder Empfehlungen stellen Erfahrungswerte dar, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es obliegt dem Besteller/Verleger, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.